

RAVENOL Turbo Oil T32

Вязкость: 32W

Минеральное



20 литров

Артикул:

1331114-020

Артикул:

1331114-020-01-999



60 литров

Артикул:

1331114-060

Артикул:

1331114-060-01-999



208 литров

Артикул:

1331114-208

Артикул:

1331114-208-01-999



1 000 литров

Артикул:

1331114-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	Siemens TLV 9013 04, Siemens TLV 9013 05	
Соответствует требованиям	Alstom HTGD 90117 V0001 S, BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEGB 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, U.S. Steel 120, Westinghouse Turbine Oil Spec.	
Соответствует спецификациям	DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG	
Плотность при 20°C	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	L1.5	DIN ISO 2049
Вязкость при 100°C	5.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	122	DIN ISO 2909
Температура застывания	-12 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Содержание воды	0.01 %	DIN 51777-1
Степень нагрузки FZG Pass	10	DIN ISO 14635-1
Воздухоотделяемость (при 50°C)	3	DIN ISO 9120
Тест на медную полосу	pass	DIN EN ISO 2160
Остаточный объем пены через 600 с при 25°C	0 ml	ISO 6247
Степень чистоты	19/16/13	ISO 4406
Время разрушения пены при 25°C	245 s	ISO 6247
Объем пены при 25°C	60 ml	ISO 6247
Рекомендации	Alstom HTGD 90117 V0001 S, British Standard BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEGB Standard 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, U.S.Steel 120, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.	
Водоотделяемость	35 s	DIN 51589-1
Номер нейтрализации	0.06 mg KOH/g	DIN 51558-1