

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS-2



1 кг

Артикул:

1340103-001

Артикул:

1340103-001-03-000

Штрих-код:

4014835200333



5 кг

Артикул:

1340103-005

Артикул:

1340103-005-03-000

Штрих-код:

4014835200357



10 кг

Артикул:

1340103-010

Артикул:

1340103-010-03-000

Штрих-код:

4014835200319



15 кг

Артикул:

1340103-015



25 кг

Артикул:

1340103-025

Артикул:

1340103-025-03-000

Штрих-код:

4014835200326



100 г

Артикул:

1340103-100

Артикул:

1340103-100-04-999

Штрих-код:

4014835844452



180 кг

Артикул:

1340103-180

Артикул:

1340103-180-03-000

Штрих-код:

4014835200371



200 г

Артикул:

1340103-200



400 г

Артикул:

1340103-400

Артикул:

1340103-400-04-999

Штрих-код:

4014835768246

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51502 KPF2K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCIB2	
Цвет	Черно-серый	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
Присадки	дисульфид молибдена	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Классификация продуктов	KPF2K-30	DIN 51502
Рабочая температура	-30 / +120 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	130 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	265-295	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	1	DIN 51802
Температура каплепадения	180 °C	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2800 - 3000 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	80 mm²/s	DIN 51562-1

Аналоги OEM

Alpine

0101061, 0101065, 0101062, 0101063, 0101064, 0101066

BMW

83230417754

FEBI

02582, 02597, 2582, 2597

Ford

1720193, 1019761

Hyundai Motor

4959022B00A

Mercedes-Benz
A001989035112

Polaris
2871515, 2871551

SWAG
99830001

Volkswagen Group
G052172A2, G052723A2

Yamalube
ACCMOLDMGS10, ACCMOLDMGS05

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
15 кг	1340103-015-03-000	
200 г	1340103-200-04-999	
400 г	1340103-400-04-000	4014835200340 2200000040480